

## 柳工美卓反击破 1213 板锤使用实例:

### Metso 1213 Impact crusher

磨损形式=冲击凿削磨料磨损, 每套备件更换时间= 4-8hour, 每小时产量=200 吨/台

(Impact gouging abrasion) Replacement time for each set of spare parts = 4 -8hours, output per hour = 200 tons per unit

-建筑垃圾 (红砖 60%) -制沙石骨料-莫氏硬度=3-4 进料粒度 = 0-400mm

Construction waste (brick 60%) -sand aggregate-Morse hardness =3-4 Feed size= 0-400mm

高铬铸造反击破板锤 (Cr25) 使用寿命 =250 小时/单面 ( 400-500 小时/双面)

Cr25 Blow bar service time =250hour/one side ( 400-500hour/two side)

DJM-MMC-2021 高铬陶瓷复合铸造反击破板锤-使用寿命=560 小时/单面 ( 1100 小时/双面)

DJM-MMC-2021 blow bar service time =560hour/one side ( 1100hour/two side)

DJM-MMC-2021 高铬陶瓷复合铸造反击破板锤-(330kg/pc), DJM-MMC-2021 blow bar (High Cr iron matrix Ceramic composite blow bar)  
板锤热处理后硬度-本体 HRC60 陶瓷层 HRC60 陶瓷层厚度=70mm Hardness after heat treatment HRC60 Ceramic layer Thickness=70mm



### 安装现场 install



### 使用现场 use site



使用 180 小时后 after 180 hour



使用 560 小时后 after 560 hour

